

231 STUCCO ANTICO

RIVESTIMENTO LUCIDO AL GRASSELLO DI CALCE

INTERNO / ESTERNO

Rivestimento traspirante a base di grassello di calce e rivestimenti minerali pregiati, pronto all'uso, per interni ed esterni, che opportunamente lavorato permette di ottenere finiture lucide e lisce tipo "stucco veneziano". Ottimo potere riempitivo ed autolivellante, garantisce le migliori caratteristiche di resistenza e lavorabilità, unitamente alle tradizionali proprietà di traspirabilità, bassa ritenzione di sporco e resistenza all'attacco di muffe e batteri.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente sia interno sia esterno.

Peso specifico:	1,05 KG/LT ± 0,02 KG/LT
pH	± 7-8
Residuo secco in massa:	30,40%
Brillantezza:	40 gloss ± 2 gloss
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Pitture per effetti decorativi. Limite massimo : 200.00 (2010)	VOC del prodotto: 6,52

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo **ACRILFIX** (vedi scheda).

Applicazione del **Fondo L**

Applicare il **Fondo L** diluito al 20-30% con acqua con un rullo a pelo corto in due mani in colore bianco o della stessa tinta del decorativo finale.

Applicazione di STUCCO ANTICO a spatola

Per un migliore risultato applicare tre mani di Stucco antico intervallate da 8-10 ore l'una dall'altra. Applicare la prima e la seconda mano per mezzo dell'apposita spatola smussata in acciaio inox in modo da ottenere una superficie perfettamente rasata ed assorbente ma non lucida, portando il supporto ad uno stadio ottimale prima della mano finale. Nella terza mano applicare Stucco antico sovrapponendo le spatolate per fissare il disegno avendo cura di rimuovere l'eccedenza del prodotto. Poi, a spatola perfettamente pulita, tirare il prodotto fino ad ottenere la brillantezza desiderata.

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Pittura di fondo consigliata:	FONDO L
Applicazione:	Spatola in acciaio inox ad angoli stondati

Formati disponibili:

1 KG – 5 KG – 20 KG

Basi disponibili:

BN

Toner disponibili:

TONER 500 => 564

Colori disponibili:

cartella colori STUCCO ANTICO

Protettivi disponibili:

023 CERA PER STUCCO ANTICO

Composizione:

rivestimento murale a base di grassello di calce in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	pronto all'uso
Resa:	0,7 / 1 kg per mq a tre mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Tempo di lavorabilità:	25 minuti
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 40 minuti In profondità: 1,5 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 2 ore

023 CERA PER STUCCO ANTICO

Cera lucidante e idrorepellente in pasta

Speciale prodotto protettivo in pasta lucidante ed idrorepellente per Stucco Antico.

Diluizione: pronto all'uso

Applicazione: si applica con spatola in acciaio inox a spigoli marrotondati (10x24), adoperato di taglio. Va applicato a strati sottili a una o più mani. Pur essendo autolucidante è opportuno dopo l'essiccazione uniformare la brillantezza con un panno di lana asciutto.

Resa approssimativa: ~ 0,020 kg/m²

