

226 KRONOS

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ELASTOMERICO AD ALTO SPESSORE

INTERNO / ESTERNO

Rivestimento murale decorativo a spessore, per interni ed esterni, pronto all'uso, a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, fibre di cellulosa e speciali riempitivi di natura lamellare. Morbido e pastoso, è di facile lavorazione ed ha un ottimo ancoraggio sulle superfici più variegate. Le proprietà di idrorepellenza e traspirabilità della molecola silossanica donano alle superfici trattate eccellenti caratteristiche di resistenza alle intemperie ed agli aggressivi chimici.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente sia interno sia esterno.

Peso specifico:	1,45 KG/LT ± 0,02 KG/LT
pH	± 8
Residuo secco in massa:	62 %
Brillantezza:	30 gloss ± 2 gloss
VOC (Direttiva 2004/42/CE) : Pitture per effetti decorativi. Limite massimo : 200.00 (2010)	VOC del prodotto: 11,69

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo acrilico **ACRILFIX** (vedi scheda).

Applicazione del **FONDO R**

Applicare una mano di **Fondo R** diluito al 20-30% con acqua con un rullo a pelo corto in due mani in colore bianco o della stessa tinta del decorativo finale.

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Pittura di fondo consigliata:	FONDO R
Applicazione:	spatola in acciaio inox e spatola in plexiglass, pennello a pettine, tampone in setole 15x15; millerighe, ecc...
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	pronto all'uso
Resa:	1 / 1,5 kg per mq a due mani

Formati disponibili:

5 KG – 20 KG

Basi disponibili:

BN

Composizione:

rivestimento murale a base resine acril-silossaniche in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Tempo di lavorabilità:	25 minuti
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 40 minuti In profondità: 1,5 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 2 ore

